

CD	CODICI	
TSK	Tipo scheda	BDR
NCT	CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero	1996-119g
INT	Intervento	Restauro di volumi a stampa
AM	RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI	
AMD	ATTO DI AFFIDAMENTO LAVORI	
AMR	RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI	
AMRL	Legge	L.R. 20/1990
AMRP	Piano di riferimento	1994
LC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCP	Provincia	BO
PVCC	Comune	Bologna
PVCN	Sede	Museo del Patrimonio Industriale
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Oggetto	volumi
OGTS	Soggetto/ Titolo	Cours de Phisique, Parigi 1875
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Oggetto	volumi
OGTS	Soggetto/ Titolo	Elementi di fisicità, Torino, 1850-53
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Oggetto	volumi
OGTS	Soggetto/ Titolo	Traitè général des applications de l'électricité, Parigi, 1861

OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Oggetto	volumi
OGTS	Soggetto/ Titolo	Annuario scientifico ed industriale, 1900-1905
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Oggetto	volumi
OGTS	Soggetto/ Titolo	Conservatoire Imperial des arts et métiers. Catalogue des collections, Parigi, 1864
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Oggetto	volumi
OGTS	Soggetto/ Titolo	Promenade à l'exposition scolaire de 1867, Parigi 1868
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Oggetto	volumi
OGTS	Soggetto/ Titolo	Exposition Universelle de 1867. Catalogue général, Parigi 1867
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Oggetto	volumi
OGTS	Soggetto/ Titolo	Les curiosités de l'exposition de 1868, Parigi
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Oggetto	volumi
OGTS	Soggetto/ Titolo	Esposizione internazionale di pesca in Berlino, 1880
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Oggetto	volumi
OGTS	Soggetto/ Titolo	Le industrie tessili, Milano 1883

OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Oggetto	volumi
OGTS	Soggetto/ Titolo	Relazione illustrata dell'esposizione campionaria, Torino 1872
RE	INTERVENTO DI RESTAURO	
RES	RESTAURO	

RESR	Relazione tecnica finale	<p>PULITURA a secco mediante spolveratura con pennello a setola morbida e gommatura con gomma Wishab lavaggi mediante immersione con acqua deionizzata massimo 40° deacidificazione per immersione in una soluzione satura di acqua deionizzata e idrossido di calcio</p> <p>CONSOLIDAMENTO ricollatura mediante pennellamento con Tylose MH300 al 3% spianamento mediante infraposizione dei reperti fra due fogli di "tessuto non tessuto" e collamento sotto pressa a colpo manuale risarcimento con carta giapponese di adeguato spessore e Tylose MH300 al 4% velatura con carta giapponese applicata alle carte mediante tamponamento</p>
------	--------------------------	---